

Stormdry® Leak Seal

Product Description

Stormdry® Leak Seal is a high-performance, *hybrid polymer* formulated for emergency repairs and convenient prevention of leaks. It adheres strongly to a wide variety of construction materials such as brick, concrete, aluminium, steel, lead, PVC, roof felt, tiles and fiberglass. Compatibility tests should be carried out with other plastics or bituminous substrates. The product delivers long-lasting flexibility and water resistance without the need for primers or solvents.

The moisture-curing system is suitable for repair of leaks in roofing, flashing, gutters and wall penetrations in damp and dry conditions. It cures to form a durable elastomeric coating that resists UV and remains permanently flexible. The hybrid technology also allows **Stormdry® Leak Seal** to act as an adhesive so detached tiles and roofing felts may be re-secured and sealed with one product.

Benefits

- Moisture-curing, can be applied to damp and dry surfaces
- Seals and bonds
- Neutral cure system, safe for use on metals
- Compatible with a wide variety of substrates
- UV resistant ^[1]
- Overcoatable and overpaintable
- Low VOC – solvent-free and isocyanate-free
- Easy application and self-levelling
- Quick-drying

Properties

Appearance	Viscous, black liquid
Recipe Type	One component, moisture-curing
Size(s) & Packaging	500 ml metal tin
Tack-Free Time	20 minutes
Elongation	190 %
Shore A Hardness	61
Tensile Strength	2.01 MPa
Lap shear strength (14 day cure) – Aluminium	1.53 MPa



Flow Type	Self Levelling
UV Resistance	Excellent ^[1]
Crack-Bridging	5 mm
Storage	Store between 5 – 25 °C in the original container. Protect from moisture
Shelf Life	12 months in unopened container in a cool, dry place. Once opened, product may form a skin. Remove this and stir before re-use.

Application Information

Preparation

Protect the surrounding area to prevent staining from drips or splashes.

Clean all dirt and debris from the surface. Remove any grease, oil or standing water.

For plastics and bitumen products, carry out a test area to check compatibility.

Application

For horizontal/flat surfaces, **Stormdry® Leak Seal** can be poured directly onto the surface to form an even coating through its self-levelling nature. Alternatively, it can be spread over the surface with a brush or roller. Ensure the surface is completely coated for a water-tight barrier.

^[1] No cracking or chalking after 1000 hours QUV exposure

For vertical surfaces, apply **Stormdry® Leak Seal** with a brush or roller in an even layer.

Additional coats can be applied to ensure all gaps or holes are covered. Allow 2 – 3 hours between coats for best results.

For light-duty bonding applications, apply a thin coat of **Stormdry® Leak Seal** to both faces to be joined. Press the surfaces together and hold for 30 seconds or until an adequate bond is held. Ensure mechanical support where necessary.

Other Information

Protect from rainfall for at least 1 – 2 hours after application. Exposure to water before skin formation may impair surface quality or adhesion. Full cure can take 12– 48 hours depending on coat thickness, humidity and temperature.

Allow **Stormdry® Leak Seal** to cure for 48 hours before overpainting.

Wipe away any spills or splashes immediately with a dry cloth. Cured **Stormdry® Leak Seal** will be hard to remove from surfaces.

Wipe off excess from application tools with a dry cloth and clean with mineral spirits promptly after use.

Stormdry® Leak Seal is intended for general-purpose use and should not be used where certified performance is required. Do not apply below ground or to pipes or surfaces under pressure. Not suitable for EN 15651 use classes, as a primary waterproofing system or permanent structural applications.

Keep children and animals away from surfaces until completely dry.

Information given is in good faith based on experience and usage, however all recommendations are made without warranty or guarantee, since the conditions of use are beyond our control. All goods are sold in accordance with our Conditions of Sale, copies of which are available on request. Customers are advised that products, techniques and codes of practice are under constant review and changes occur without notice; please ensure you have the latest updated information.

Stormdry® Flüssigkunststoff

Produktbeschreibung

Stormdry® Flüssigkunststoff ist ein leistungsstarker Hybrid-Polymer, der für Notreparaturen und die einfache Vorbeugung von Leckagen entwickelt wurde. Er haftet stark auf einer Vielzahl von Baumaterialien wie Ziegel, Beton, Aluminium, Stahl, Blei, PVC, Dachpappe, Ziegelplatten und Glasfaser. Bei anderen Kunststoffen oder bituminösen Untergründen sollten Verträglichkeitstests durchgeführt werden. Das Produkt bietet langanhaltende Flexibilität und Wasserbeständigkeit, ohne dass Grundierungen oder Lösungsmittel erforderlich sind.

Das feuchtigkeithärtende System eignet sich zur Reparatur von Leckagen an Dächern, Anschlüssen, Dachrinnen und Wanddurchführungen unter feuchten und trockenen Bedingungen. Es härtet zu einer dauerhaften, elastomeren Beschichtung aus, die UV-beständig ist und dauerhaft flexibel bleibt. Die Hybridtechnologie ermöglicht es außerdem, dass **Stormdry® Flüssigkunststoff** als Klebstoff wirkt, sodass gelöste Dachziegel und Dachbahnen mit nur einem Produkt wieder befestigt und abgedichtet werden können.



Vorteile

- Feuchtigkeithärtend, kann auf feuchten und trockenen Oberflächen angewendet werden
- Dichtet ab und klebt
- Neutrales Härtingssystem, sicher für die Anwendung auf Metallen
- Kompatibel mit einer Vielzahl von Untergründen
- UV-beständig ^[1]
- Kann beschichtet und gestrichen werden
- Geringer VOC-Gehalt – lösemittel- und isocyanatfrei
- Einfache Anwendung und selbstnivellierend
- Schnelltrocknend

Eigenschaften

Erscheinungsbild	Dickflüssig, schwarz
Formulierung	Einkomponentig, feuchtigkeithärtend
Größe & Verpackung	500 ml Metalldose
Handtrocken	20 Minuten
Dehnungsfähigkeit	190 %
Shore-A-Härte	61
Zugfestigkeit	2,01 MPa

Zugscherfestigkeit (14 Tage getrocknet) – Aluminium	1,53 MPa
Gußeigenschaft	Nivellierend
UV-Resistenz	Exzellent ^[1]
Rissüberbrückung	5 mm
Lagerung	Zwischen 5–25°C in original verschlossenem Behälter aufbewahren. Vor Feuchtigkeit schützen.
Haltbarkeitsdauer	12 Monate in ungeöffnetem Behälter, in trockener und kühler Umgebung. Nachdem der Behälter geöffnet wurde formt sich auf der Oberfläche des Produkts ggf. eine Haut. Entfernen Sie diese und verrühren Sie die Masse vor erneuter Nutzung.

Anwendungsinformation

Vorbereitung

Schützen Sie den umliegenden Bereich, um Verfärbungen durch Tropfen oder Spritzer zu vermeiden.

Entfernen Sie sämtlichen Schmutz und lose Rückstände von der Oberfläche. Entfernen Sie Fett, Öl oder stehendes Wasser.

Bei Kunststoffen und Bitumenprodukten führen Sie einen Probeanstrich durch, um die Verträglichkeit zu überprüfen.

^[1] Keine Rissbildung oder Kreidung nach 1000 Stunden QUV-Exposition

Anwendung

Für horizontale/flache Flächen kann **Stormdry® Flüssigkunststoff** direkt auf die Oberfläche gegossen werden, um durch seine selbstnivellierenden Eigenschaften eine gleichmäßige Beschichtung zu bilden. Alternativ kann es mit einem Pinsel oder einer Rolle auf die Oberfläche aufgetragen werden. Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche vollständig beschichtet ist, um eine wasserdichte Barriere zu schaffen.

Für vertikale Flächen **Stormdry® Flüssigkunststoff** mit einem Pinsel oder einer Rolle in einer gleichmäßigen Schicht auftragen.

Zusätzliche Schichten können aufgetragen werden, um sicherzustellen, dass alle Spalten oder Löcher abgedeckt sind. Für beste Ergebnisse 2–3 Stunden zwischen den Anstrichen warten.

Für leichte Klebeanwendungen eine dünne Schicht **Stormdry® Flüssigkunststoff** auf beide zu verbindenden Flächen auftragen. Die Flächen zusammendrücken und 30 Sekunden lang oder bis eine ausreichende Haftung erreicht ist, halten. Gegebenenfalls mechanische Unterstützung sicherstellen.

Weitere Informationen

Vor Regen mindestens 1–2 Stunden nach dem Auftragen schützen. Kontakt mit Wasser vor der Hautbildung kann die Oberflächenqualität oder Haftung beeinträchtigen. Die vollständige Aushärtung kann je nach Schichtdicke, Luftfeuchtigkeit und Temperatur 12–48 Stunden dauern.

Stormdry® Flüssigkunststoff vor dem Überstreichen 48 Stunden aushärten lassen.

Verschüttungen oder Spritzer sofort mit einem trockenen Tuch abwischen. Ausgehärtetes **Stormdry® Flüssigkunststoff** lässt sich nur schwer von Oberflächen entfernen. Überschüsse von den Verarbeitungswerkzeugen mit einem trockenen Tuch abwischen und diese umgehend nach Gebrauch mit Testbenzin reinigen.

Stormdry® Flüssigkunststoff ist für den allgemeinen Gebrauch bestimmt und sollte nicht eingesetzt werden, wenn eine zertifizierte Leistung erforderlich ist. Nicht unter der Erdoberfläche oder auf Rohren oder Flächen unter Druck anwenden. Nicht geeignet für EN 15651-Nutzungsklassen, als primäres Abdichtungssystem oder für dauerhafte strukturelle Anwendungen.

Kinder und Tiere von den Oberflächen fernhalten, bis diese vollständig getrocknet sind.

Die Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen auf der Grundlage von Erfahrung und Anwendung. Alle Empfehlungen erfolgen jedoch ohne Gewähr oder Garantie, da die Anwendungsbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen. Alle Waren werden in Übereinstimmung mit unseren Verkaufsbedingungen verkauft, von denen Kopien auf Anfrage erhältlich sind. Wir weisen unsere Kunden darauf hin, dass Produkte, Techniken und Verfahrensregeln ständig überprüft werden und sich ohne Vorankündigung ändern können; bitte vergewissern Sie sich, dass Sie über die neuesten Informationen verfügen.

Stormdry® Sellador de Fugas

Descripción del Producto

Stormdry® Sellador de Fugas es un polímero híbrido de alto rendimiento formulado para reparaciones de emergencia y prevención cómoda de fugas. Se adhiere fuertemente a una amplia variedad de materiales de construcción como ladrillo, hormigón, aluminio, acero, plomo, PVC, tela asfáltica, tejas y fibra de vidrio. Deben realizarse pruebas de compatibilidad con otros plásticos o sustratos bituminosos. El producto proporciona una flexibilidad duradera y resistencia al agua sin necesidad de imprimaciones ni disolventes.

El sistema de curado por humedad es adecuado para la reparación de fugas en techados, tapajuntas, canalones y penetraciones en paredes en condiciones húmedas y secas. Se cura para formar un revestimiento elastomérico duradero que resiste los rayos UV y permanece permanentemente flexible. La tecnología híbrida también permite que **Stormdry® Sellador de Fugas** actúa como adhesivo, por lo que las tejas y fieltros desprendidos pueden volver a fijarse y sellarse con un solo producto.

Beneficios

- Curado en húmedo, puede aplicarse sobre superficies húmedas y secas
- Sella y adhiere
- Sistema de curado neutro, seguro para su uso sobre metales
- Compatible con una amplia variedad de sustratos
- Resistente a los rayos UV ^[1]
- Recubrible y sobrepintable
- VOC Mínimo – sin disolventes ni isocianatos
- Fácil aplicación y autonivelante
- Secado rápido

Propiedades

Aparencia	Líquido viscoso: Negro
Tipo	Un componente, curado por humedad
Tamaños y embalajes	500 ml metal
Tiempo de asentamiento	20 minutos
Alargamiento	190 %
Escala Shore A	61



Resistencia a la tracción	2.01 MPa
Resistencia al cizallamiento (14 días de curado) – Aluminio	1.53 MPa
Tipo de caudal	Autonivelante
Resistencia UV	Excelente ^[1]
Puenteo de grietas	5 mm
Almacenamiento	Conservar entre 5 – 25 °C en el envase original. Proteger de la humedad
Caducidad	12 meses en envase cerrado en lugar fresco y seco. Una vez abierto, el producto puede formar una piel. Retirar y remover antes de volver a utilizar.

Información Sobre la Solicitud

Preparación

Proteja la zona circundante para evitar manchas por goteo o salpicaduras.

Limpie toda la suciedad y los residuos de la superficie. Elimine cualquier resto de grasa, aceite o agua estancada.

Para plásticos y productos bituminosos, realice una zona de prueba para comprobar la compatibilidad.

^[1] Sin agrietamiento ni caleo tras 1000 horas de exposición a QUV

Aplicación

Para superficies horizontales/planas, **Stormdry® Sellador de Fugas** puede verse directamente sobre la superficie para formar un revestimiento uniforme gracias a su naturaleza autonivelante. Alternativamente, puede extenderse sobre la superficie con una brocha o rodillo. Asegúrese de que la superficie está completamente recubierta para conseguir una barrera impermeable.

Para superficies verticales, aplique **Stormdry® Sellador de Fugas** con una brocha o rodillo en una capa uniforme.

Se pueden aplicar capas adicionales para asegurar que se cubren todos los huecos o agujeros. Deje pasar de 2 a 3 horas entre capas para obtener mejores resultados.

Para aplicaciones de unión ligeras, aplicar una fina capa de **Stormdry® Sellador de Fugas** en ambas caras a unir. Presionar las superficies entre sí y mantener durante 30 segundos o hasta que se mantenga una unión adecuada. Asegurar un soporte mecánico cuando sea necesario.

Información Adicional

Proteger de la lluvia durante al menos 1 – 2 horas después de la aplicación. La exposición al agua antes de la formación de la piel puede perjudicar la calidad de la superficie o la adherencia. El curado completo puede tardar entre 12 y 48 horas dependiendo del grosor de la capa, la humedad y la temperatura.

Deje que **Stormdry® Sellador de Fugas** cure durante 48 horas antes de volver a pintar.

Limpie inmediatamente cualquier derrame o salpicadura con un paño seco. El **Stormdry® Sellador de Fugas** curado será difícil de eliminar de las superficies.

Limpie el exceso de las herramientas de aplicación con un paño seco y limpie con alcohol mineral inmediatamente después de su uso.

Stormdry® Sellador de Fugas está destinado a un uso general y no debe utilizarse cuando se requiera un rendimiento certificado. No aplicar bajo tierra ni en tuberías o superficies bajo presión. No es adecuado para las clases de uso EN 15651, como sistema de impermeabilización primario o aplicaciones estructurales permanentes.

Mantenga a los niños y animales alejados de las superficies hasta que estén completamente secas.

La información facilitada es de buena fe y está basada en la experiencia y el uso, sin embargo, todas las recomendaciones se hacen sin garantía ya que las condiciones de uso están fuera de nuestro control. Todos los productos se venden en acuerdo con nuestras condiciones de venta, las cuales están disponibles a su solicitud. Se advierte a los clientes de que las técnicas y códigos de práctica se revisan constantemente y se producen cambios sin previo aviso. Por favor, asegúrese de que tiene la última información actualizada.

Stormdry® Mastic d'Étanchéité

Description du Produit

Stormdry® Mastic d'Étanchéité est un polymère hybride haute performance, formulé pour la réparation d'urgence et la prévention pratique des fuites. Il adhère fortement à une grande variété de matériaux de construction tels que la brique, le béton, l'aluminium, l'acier, le plomb, le PVC, le feutre de toiture, les tuiles et la fibre de verre. Des tests de compatibilité doivent être effectués avec d'autres plastiques ou supports bitumineux. Le produit offre une flexibilité et une résistance à l'eau durables sans nécessiter d'apprêts ou de solvants.

Ce système à durcissement à l'humidité convient pour la réparation de fuites sur les toitures, les solins, les gouttières et les passages de tuyauterie à travers les murs, dans des conditions humides ou sèches. Il durcit pour former un revêtement élastomère durable qui résiste aux UV et reste flexible en permanence. La technologie hybride permet également à **Stormdry® Mastic d'Étanchéité** d'agir comme un adhésif, de sorte que les tuiles et les feutres de toiture détachés peuvent être remis en place et scellés avec un seul produit.

Avantages

- Durcit à l'humidité, peut être appliqué sur des surfaces humides et sèches
- Scelle et adhère
- Système à durcissement neutre, peut être utilisé sur les métaux
- Compatible avec une grande variété de supports
- Résistant aux UV ^[1]
- Peut être recouvert et repeint
- Faible teneur en COV – sans solvant ni isocyanate
- Application facile et autonivelant
- Séchage rapide

Propriétés

Aspect	Liquide visqueux, noir
Type de recette	Monocomposant, à durcissement à l'humidité
Format(s) et emballage	Pot métallique de 500 ml
Temps hors poussière	20 minutes
Élongation	190 %
Dureté Shore A	61
Résistance à la traction	2,01 MPa



Résistance au cisaillement par recouvrement (durcissement de 14 jours) – Aluminium :	1,53 MPa
Type d'écoulement	Autonivelant
Résistance aux UV	Excellente ^[1]
Capacité à combler les fissures	5 mm
Stockage	Conserver entre 5 et 25 °C dans le contenant d'origine. Protéger de l'humidité.
Durée de conservation	12 mois dans le contenant non ouvert, dans un endroit frais et sec. Une fois ouvert, le produit peut former une pellicule. Retirez-la et mélangez avant de réutiliser.

Informations sur l'Application

Préparation

Protégez la zone environnante pour éviter les taches dues aux gouttes ou aux éclaboussures.

Nettoyez la surface de toute saleté et débris. Retirez toute graisse, huile ou eau stagnante.

Pour les plastiques et les produits bitumineux, effectuez un test sur une petite zone pour vérifier la compatibilité.

^[1] Pas de fissuration ni de farinage après 1 000 heures d'exposition au QUV

Application

Pour les surfaces horizontales/plates, **Stormdry® Mastic d'Étanchéité** peut être versé directement sur la surface pour former un revêtement uniforme grâce à sa nature autonivelante. Alternativement, il peut être étalé sur la surface avec un pinceau ou un rouleau. Assurez-vous que la surface est complètement recouverte pour former une barrière étanche.

Pour les surfaces verticales, appliquez **Stormdry® Mastic d'Étanchéité** avec un pinceau ou un rouleau en une couche uniforme.

Des couches supplémentaires peuvent être appliquées pour s'assurer que toutes les fentes ou tous les trous sont recouverts. Laissez sécher 2 à 3 heures entre les couches pour de meilleurs résultats.

Pour les applications de collage léger, appliquez une fine couche de **Stormdry® Mastic d'Étanchéité** sur les deux faces à joindre. Pressez les surfaces l'une contre l'autre et maintenez pendant 30 secondes ou jusqu'à ce qu'une adhérence adéquate soit obtenue. Assurez-vous d'utiliser un support mécanique si nécessaire.

Autres Informations

Protégez de la pluie pendant au moins 1 à 2 heures après l'application. L'exposition à l'eau avant la formation d'une pellicule peut altérer la qualité de la surface ou l'adhérence. Le durcissement complet peut prendre 12 à 48 heures selon l'épaisseur de la couche, l'humidité et la température.

Laissez **Stormdry® Mastic d'Étanchéité** durcir pendant 48 heures avant de repeindre.

Essayez immédiatement les éclaboussures ou les taches avec un chiffon sec. Une fois durci, il sera difficile d'enlever toute tache de **Stormdry® Mastic d'Étanchéité**.

Essayez l'excédent des outils d'application avec un chiffon sec et nettoyez-les avec de l'essence minérale rapidement après utilisation.

Stormdry® Mastic d'Étanchéité est destiné à un usage général et ne doit pas être utilisé là où une performance certifiée est requise. Ne pas appliquer sous terre ou sur des tuyaux ou des surfaces sous pression. Ne convient pas aux classes d'utilisation EN 15651, en tant que système d'étanchéité principal ou pour des applications structurelles permanentes.

Gardez les enfants et les animaux éloignés des surfaces jusqu'à ce qu'elles soient complètement sèches.

Les informations données sont de bonne foi, basées sur l'expérience et l'usage, mais toutes les recommandations sont faites sans garantie, car les conditions d'utilisation sont hors de notre contrôle. Toutes les marchandises sont vendues conformément à nos conditions de vente, dont des copies sont disponibles sur demande. Les clients sont informés que les produits, les techniques et les codes de pratique font l'objet d'une révision constante et que des changements peuvent intervenir sans préavis ; assurez-vous de disposer des dernières informations mises à jour.

Stormdry® Sigillante per Fughe

Descrizione del Prodotto

Stormdry® Sigillante per Fughe è un polimero ibrido ad alte prestazioni, formulato per riparazioni d'emergenza e per una rapida prevenzione delle perdite. Aderisce saldamente a un'ampia gamma di materiali da costruzione tra cui mattoni, calcestruzzo, alluminio, acciaio, piombo, polivinilcloruro, feltro per tetti, tegole e fibre di vetro. È necessario condurre test della compatibilità con altri materiali plastici o substrati bituminosi. Il prodotto offre flessibilità e resistenza all'acqua di lunga durata senza bisogno di primer o solventi.

Il sistema a polimerizzazione umidità è adatto per la riparazione di perdite su tetti, scossaline, grondaie e penetrazioni a muro in condizioni umide e asciutte. Polimerizza per formare un rivestimento elastomerico duraturo, resistente ai raggi UV e che rimane permanentemente flessibile. La tecnologia ibrida consente a **Stormdry® Sigillante per Fughe** di agire anche come adesivo, in modo che le tegole e i feltri per tetti staccati possano essere fissati e sigillati con un unico prodotto.

Benefici

- Polimerizzazione a umidità, applicabile su superfici umide e asciutte
- Sigilla e incolla
- Sistema a polimerizzazione neutra, sicuro per l'uso su metalli
- Compatibile con una grande varietà di substrati
- Resistente ai raggi UV ^[1]
- Sovraverniciabile
- Minimo VOC – senza solventi e isocianati
- Facile applicazione e autolivellante
- Asciugatura rapida

Proprietà

Aspetto	Liquido Viscoso: Nero
Tipo di Ricetta	Monocomponente, a polimerizzazione a umidità
Dimensioni e Confezione	Latta metallica da 500 ml
Tempo di essiccazione superficiale	20 minuti
Allungamento	190 %
Durezza Shore A	61
Resistenza alla trazione	2.01 MPa



Resistenza al taglio a strappo (14 giorni di polimerizzazione) – Alluminio	1.53 MPa
Tipo di flusso	Autolivellante
Resistenza ai raggi UV	Eccellente ^[1]
Capacità di ponte su fessure	5 mm
Conservazione	Conservare tra 5 e 25 °C nel contenitore originale. Proteggere dall'umidità
Durata di conservazione	12 mesi in contenitore non aperto in un luogo fresco e asciutto. Una volta aperto, il prodotto potrebbe formare una pellicola superficiale. Rimuoverla e mescolare prima del riutilizzo

Informazioni sull'Applicazione

Preparazione

Proteggere l'area circostante per evitare che le macchie siano causate da gocce o schizzi.

Pulire la superficie da sporco e detriti. Rimuovere grasso, olio o acqua stagnante.

Per prodotti in plastica e bitume, eseguire un'area di test per verificare la compatibilità.

^[1] Nessuna fessurazione o gessatura dopo 1000 ore di esposizione QUV

Applicazione

Per superfici orizzontali/piane, **Stormdry® Sigillante per Fughe** può essere versato direttamente sulla superficie per formare un rivestimento uniforme grazie alla sua natura autolivellante. In alternativa, può essere steso sulla superficie con un pennello o un rullo. Assicurarsi che la superficie sia completamente rivestita per una barriera a tenuta stagna.

Per le superfici verticali, applicare **Stormdry® Sigillante per Fughe** con un pennello o un rullo in uno strato uniforme.

È possibile applicare mani aggiuntive per assicurarsi che tutte le fessure o i fori siano coperti. Per ottenere risultati ottimali, lasciare trascorrere 2 – 3 ore tra una mano e l'altra.

Per applicazioni di incollaggio leggero, applicare uno strato sottile di **Stormdry® Sigillante per Fughe** su entrambe le facce da unire. Premere le superfici l'una contro l'altra e tenere premuto per 30 secondi o fino a quando non si crea un'adesione adeguata. Assicurare un supporto meccanico dove necessario.

Altre Informazioni

Proteggere dalla pioggia per almeno 1 – 2 ore dopo l'applicazione. L'esposizione all'acqua prima della formazione della pellicola superficiale può compromettere la qualità o l'adesione. La polimerizzazione completa può richiedere 12 – 48 ore a seconda dello spessore dello strato, dell'umidità e della temperatura.

Lasciare polimerizzare **Stormdry® Sigillante per Fughe** per 48 ore prima di sovraverniciare.

Rimuovere l'eccesso dagli strumenti di applicazione con un panno asciutto e pulire subito dopo l'uso con acqua e sapone.

Stormdry® Sigillante per Fughe è destinato a un uso generico e non deve essere utilizzato quando sono richieste prestazioni certificate. Non applicare sotto terra o su tubi o superfici sotto pressione. Non è adatto per le classi di utilizzo EN 15651, come sistema di impermeabilizzazione primario o per applicazioni strutturali permanenti.

Tenere bambini e animali lontani dalle superfici fino a completa asciugatura.

Le informazioni fornite sono in buona fede, basate sull'esperienza e sull'uso; tuttavia, tutte le raccomandazioni sono fatte senza garanzia, poiché le condizioni d'uso sono al di fuori del nostro controllo. Tutti i beni sono venduti in conformità con le nostre Condizioni di Vendita, copie delle quali sono disponibili su richiesta. Si avvisano i clienti che prodotti, tecniche e codici di pratica sono in costante revisione e le modifiche possono avvenire senza preavviso; si prega di assicurarsi di avere le informazioni più aggiornate.

Stormdry® Lekdichting

Productomschrijving

Stormdry® Lekdichting is een hoogwaardig, hybride polymeer voor noodreparaties en eenvoudige preventie van lekkages. Het hecht sterk op een grote verscheidenheid aan bouwmaterialen zoals baksteen, beton, aluminium, staal, lood, PVC, dakvilt, dakpannen en glasvezel. Compatibiliteitstests moeten worden uitgevoerd met andere kunststoffen of bitumineuze ondergronden. Het product levert langdurige flexibiliteit en waterbestendigheid zonder dat er primers of oplosmiddelen nodig zijn.

Het vochtuithardende systeem is geschikt voor het repareren van lekken in dakbedekking, gootstukken, goten en muurdoorvoeren in vochtige en droge omstandigheden. Het hardt uit tot een duurzame elastomere coating die bestand is tegen UV en permanent flexibel blijft. Dankzij de hybride technologie kan **Stormdry® Lekdichting** ook fungeren als lijm, zodat loszittende dakpannen en dakvilt met één product opnieuw kunnen worden bevestigd en afgedicht.

Voordelen

- Vochtuitdardend, kan worden toegepast op vochtige en droge oppervlakken
- Dicht af en hecht
- Neutraal uithardingssysteem, veilig voor gebruik op metalen
- Compatibel met een breed scala aan ondergronden
- UV-bestendig ^[1]
- Laag VOS-gehalte – zonder oplosmiddelen en isocyanaat
- Gemakkelijk aan te brengen en zelfnivellerend
- Sneldrogend

Eigenschappen

Uiterlijk	Viskeuze, zwarte vloeistof
Recepttype	Eén component, vocht-uithardend
Grootte(n) & Verpakking	500 ml metalen blik
Kleefvrije tijd	20 minuten
Rek	190 %
Shore A hardheid	61
Treksterkte	2.01 MPa



Schuifsterkte (14 dagen uitharden) – Aluminium	1.53 MPa
Vloeitype	Zelfnivellerend
UV-bestendigheid	Uitstekend ^[1]
Scheuroverbruggend	5 mm
Opslag	Opslaan tussen 5 – 25 °C in de originele verpakking. Beschermen tegen vocht
Houdbaarheid	12 maanden in ongeopende verpakking op een koele, droge plaats. Na openen kan het product een huid vormen. Verwijder deze en roer voor hergebruik.

Toepassingsinformatie

Vorbereiding

Bescherm de omgeving om vlekken door druppels of spatten te voorkomen.

Verwijder al het vuil van het oppervlak. Verwijder vet, olie of stilstaand water.

Voer voor kunststoffen en bitumenproducten een testvlak uit om de compatibiliteit te controleren.

^[1] Geen barsten of krijten na 1000 uur blootstelling aan QUV

Toepassing

Voor horizontale/vlakke oppervlakken kan **Stormdry® Lekdichting** rechtstreeks op het oppervlak worden gegoten om een gelijkmatige laag te vormen dankzij het zelfnivellerende karakter. U kunt het ook met een kwast of roller over het oppervlak verdelen. Zorg ervoor dat het oppervlak volledig bedekt is voor een waterdichte barrière.

Breng voor verticale oppervlakken **Stormdry® Lekdichting** in een gelijkmatige laag aan met een kwast of roller.

Er kunnen extra lagen worden aangebracht om ervoor te zorgen dat alle kieren of gaten bedekt zijn. Laat 2 – 3 uur tussen de lagen voor het beste resultaat.

Breng voor lichte lijmtoeepassingen een dunne laag **Stormdry® Lekdichting** aan op beide te verbinden oppervlakken. Druk de oppervlakken op elkaar en houd 30 seconden vast of tot er een goede hechting is. Zorg waar nodig voor mechanische ondersteuning.

Overige Informatie

Minstens 1 – 2 uur na het aanbrengen beschermen tegen regen. Blootstelling aan water voor huidvorming kan de kwaliteit van het oppervlak of de hechting aantasten. Volledige uitharding kan 12 tot 48 uur duren, afhankelijk van de laagdikte, vochtigheid en temperatuur.

Laat **Stormdry® Lekdichting** 48 uur uitharden voordat u overschildert.

Veeg gemorste of gespatte verf onmiddellijk weg met een droge doek. Uitgeharde **Stormdry® Lekdichting** is moeilijk te verwijderen van oppervlakken.

Veeg overtollig product van het gereedschap met een droge doek en reinig het onmiddellijk na gebruik met spiritus.

Stormdry® Lekdichting is bedoeld voor algemeen gebruik en mag niet gebruikt worden waar gecertificeerde prestaties vereist zijn. Niet aanbrengen onder de grond of op leidingen of oppervlakken onder druk. Niet geschikt voor EN 15651 gebruiksklassen, als een primair waterdichtingssysteem of permanente structurele toepassingen.

Houd kinderen en dieren uit de buurt van oppervlakken tot ze volledig droog zijn.

De verstrekte informatie is te goeder trouw gebaseerd op ervaring en gebruik, maar alle aanbevelingen worden gedaan zonder garantie of waarborg, aangezien wij geen controle hebben over de gebruiksomstandigheden. Alle goederen worden verkocht in overeenstemming met onze Verkoopvoorwaarden, waarvan exemplaren op verzoek verkrijgbaar zijn. Klanten worden erop gewezen dat producten, technieken en gedragscodes voortdurend worden herzien en dat er zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen kunnen optreden.